

Instruments d'écriture

Alliages et normes

ALLIAGES DE CUIVRE CORROYES				
ISO	Norme Européenne	UNS	Lba	Commentaires
LAITONS AU PLOMB (Cu-Zn-Pb) (C30000 à C39999)				
CuZn36Pb3	CW603N	C36000	61A	Usinabilité : 100%
CuZn40Pb3	CW614N	C38500	58S	Usinabilité : 100%
MAILLECHORTS (Cu-Ni-Zn) (C73500 à C79999)				
CuNi7Zn39Pb3Mn2	CW400J	C79800 approx.	NM2	Usinabilité : 95 %
CuNi7Zn39Pb3Mn2	CW400J approx.	C79800 approx.	NM3	Usinabilité : 90%
CuNi10Zn42Pb2	CW402J	-	N09	Usinabilité : 90%
CuNi11Zn38Mn6Pb2		C79860	NM436	Usinabilité : 90%
CuNi12Zn37Mn6Pb2	CW407J	C79860	NM6	Usinabilité : 90%
CuNi12Zn38Mn5			EnviN1	Usinabilité : 70%
CuNi12Zn39Mn5Pb2	CW407J approx.	C79860 approx.	NSA	Usinabilité : 90%
CuNi15Zn23Pb2			N15	Usinabilité : 85%