

Pièces tournées

Alliages et normes

ALLIAGES DE CUIVRE CORROYES				
ISO	Norme Européenne	UNS	Lba	Commentaires
LAITONS SANS PLOMB (Cu-Zn) (C20000 à 29999)				
CuZn40	CW509L	C28000	EnviB10	26% IACS, 70% usinabilité
CuZn40Al	CW509L	C28000	EnviB1	26% IACS, 60% usinabilité
LAITONS AU PLOMB (Cu-Zn-Pb) (C30000 à C39999)				
CuZn35Pb2	CW601N	C34200 C34500 C35300	63 N	23% IACS, 80% usinabilité
CuZn36Pb3	CW603N	C36000	61 A	25% IACS, 100% usinabilité
CuZn38Pb2	CW608N	C35300	60 A	22% IACS, 80% usinabilité
CuZn38Pb2	CW608N	C37700	60 M	22% IACS, 80% usinabilité
CuZn39Pb0,5	CW610N	C36500	60 S	24% IACS, 55% usinabilité
CuZn39Pb3	CW614N	C38500	58 D	25% IACS, 100% usinabilité